

HIRSCH PoroBead 033

zgodnie z ogólną aprobatą techniczną/ogólną homologacją
typu Z-23.12-1632

Właściwości	Znak	Jednostka	Parametry i zmierzone wartości	Standardy
Materiał			Granulat pianki polistyrenowej bez spoiwa	-
Obszar zastosowania			Granulat styropianowy "HIRSCH PoroBead 033" bez spoiwa może być stosowany jako warstwa izolacji termicznej dla murów dwuwarstwowych z izolacją rdzenia zgodnie z DIN 1053-1, sekcja 8.4.3.4 oraz dla murów dwuwarstwowych z izolacją termiczną (wnęka całkowicie wypełniona) zgodnie z DIN EN 1996-2/NA, załącznik NC1 NA.D.	Z-23.12-1632
Klasa materiału budowlanego			B2	DIN 4102-1
Nominalna wartość przewodności cieplnej	^{AD}	W/(m·K)	0,032	DIN EN 13163
Wartość znamionowa przewodności cieplnej	^{AB}	W/(m·K)	0,033	Z-23.12-1632
Gęstość nasypowa (naczynie pomiarowe o pojemności 10 litrów)		kg/m ³	18 - 22	DIN EN 1097-3
Rozmiar koralika		mm	≤ 6	-
Wymiar osiadania w zagłębieniu		%	≤ 3	Z-23.12-1632
Kolor	szary			
Formularz dostawy	200 lub 250 litrów/worek			
Noty aplikacyjne	Granulat styropianowy bez spoiwa może być instalowany jako materiał izolacyjny rdzenia tylko przez firmy, które mają wystarczające doświadczenie w tego typu konstrukcjach i przeszły wcześniej odpowiednie szkolenie od wnioskodawcy w zakresie ogólnej aprobaty budowlanej/ogólnej aprobaty typu Z-23.12-1632. Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią.			

Informacje zawarte w niniejszej informacji technicznej odpowiadają stanowi naszej wiedzy i doświadczenia w momencie jej drukowania (patrz uwaga dotycząca drukowania). Jednakże, o ile wyraźnie nie u z g o d n i o n o inaczej, nie stanowią one gwarancji w sensie prawnym. Stan wiedzy i doświadczenia stale się zmienia. W związku z tym należy korzystać z najnowszej wersji niniejszej informacji technicznej (dostępnej w Internecie pod adresem "www.hirsch-porozell.de"). Opisane zastosowania produktów nie mogą uwzględniać szczególnych okoliczności w indywidualnych przypadkach. Dlatego prosimy o sprawdzenie naszych produktów pod kątem ich przydatności do konkretnego zastosowania. W przypadku pytań dotyczących produktów HIRSCH Porozell prosimy o kontakt z naszymi regionalnymi biurami sprzedaży HIRSCH Porozell. Dostawy realizujemy wyłącznie na podstawie naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw.